



Öã dã d [ KZY VÁ ÈÈ ÈÛ zã ç [ Á i { • c f i c h e u [ v • q [ c â ì h á c f  
 { [ à a k á e g á g e á g f á ^ à [ Á e g á h h á i g e á , , È , d & È Æ [ Ö : , d &

# Schmelzkleber 788.7

## Tavné lepidlo pro ruční a pomaloběžné olepovací stroje

### Oblast použití

- Lepení ABS, PVC, polyesterových, papírových, dýhových a melaminových hran.

### Přednosti

- dobrá natavitelnost
- Velmi dlouhá otevřená doba, popř. lepidlost

### Vlastnosti lepeného spoje

- tepelná odolnost dle druhu hrany ca. 100°C
- odolnost proti chladu až ca. -30°C (podle druhu hrany)

### Vlastnosti lepidla

**Báze:** EVA kopolymer

**Hustota:** ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

#### Viskozita

- Brookfield HBTD: 160°C: 120.000 ± 20.000 mPas

180°C: 60.000 ± 15.000 mPas

200°C: 40.000 ± 10.000 mPas

#### Tavný index dle DIN 53 753

(MFI 150/1,2): 40 ± 15g / 10 min

#### Bod změknutí (kulička + kroužek):

ca. 90°C

**Nanášecí teplota:** 160-200°C

**Způsob dodání:** granulát

**Barevné označení:** 20- slonová kost

50 – středně hnědá

**Označení:** není povinné dle GefStoffV

(viz bezpečnostní list)

## Zpracování

Nosný materiál pro lepení hran musí být přesně pravoúhle opracován a zbaven prachu. Desky a hrany je třeba klimatizovat na pokojovou teplotu.

Vhodná vlhkost dřeva je 8 - 10%.

Teplota místnosti by neměla být nižší než 18°C.

Je třeba zamezit průvanu.

### Rychlost posuvu:

Od 5 m/min.

### Čištění

Pracovní zařízení lze očistit čističem KLEIBERIT 827.0.

## Velikosti balení

### KLEIBERIT SK 788.7:

papírový pytel 25 kg netto

### čistič KLEIBERIT 827.0:

plechový kanystr 4,5 kg netto

Karton s 12 plechovkami á 700 g netto

## Skladování

Tavné lepidlo KLEIBERIT SK 788.7 je skladovatelné ca. 2 roky. Skladovat v chladnu a suchu.

Stav xv 1210; nahrazuje předcházející vydání

Tavná lepidla vyvíjejí i při dodržení předepsaných teplot zpracování výpary. Přitom často vzniká dráždění dýchacích cest. Pokud jsou předepsané teploty pro zpracování po delší dobu značně překročeny, vzniká nebezpečí vývinu škodlivých rozkladných produktů. Proto je třeba přijmout opatření pro odstranění těchto par, např. instalaci vhodného odsávání.



# KLEIBERIT®

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

#### **Likvidace lepidel a obalů**

**Třída odpadu 080410**

**Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.**

#### **Service**

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.